



AQUASTRIA PRIMAIRE

Impression à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Impression universelle applicable sur supports variés. Idéale pour obtenir une finition parfaite.

PROPRIETES

Très pénétrant, permet de bien fixer les fonds.
Perméable à la vapeur d'eau.
Bon pouvoir opacifiant.
Très grande facilité d'application.
Sans odeur.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	 
ASPECT DU FILM	mat lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.49 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 60 +/- 2% en volume : 40 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 10 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	5L - 15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Les anciennes peintures brillantes seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.
Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique à l'aide d'IKAR AM. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse Rouleau poil 10/12 mm.
Rendement	8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : / Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h



AQUASTRIA PRIMAIRE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En intérieur : bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	plâtre	supports tachés, risque de remontées de substances colorantes
Impression	1 couche d'AQUASTRIA PRIMER	Utiliser Ikarprim	Utiliser Ikarprim ou Norway cf fiches techniques
Finition	1 ou 2 couches de finition MAESTRIA		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égoût, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.