

RIOMINE 1110 - 1130

Vernis bicouche précatlysé pour l'industrie de l'ameublement de la cuisine et de l'agencement

les deux derniers chiffres indiquent la brillance (par ex. 1130 = 30 gloss)

Couleur	Domaines d'utilisation	Qualités dominantes
- Aspect en pot : laiteux - Aspect sec : transparent	- Cuisine, salle de bain, agencement - Dessus de table, chaises, jouet - Toutes applications où l'on veut allier résistance chimique, transparence et naturel du revêtement	- Séchage très rapide - Utilisable sur fond et en finition - Ponçabilité très bonne - Doux au toucher - Bon garnissant - Très bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques - Conforme Norme NF 71.4
Supports d'utilisation		
- Bois massif, placage brut ou teinté - Eviter l'emploi sur des fonds stéarates		

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (coupe Afnor 4 à 20°C)	NF EN ISO 2431	35" ± 3
Masse volumique	NF EN ISO 2811-1	0,94 ± -0,02

Caractéristiques de séchage (à 20°C pour une consommation normale de 100-120gr/m ²)	
Hors poussière	5 minutes
Sec	10 minutes
Ponçable	20 minutes
Empilable	1 h

Caractéristiques du film sec		
Résistance à l'extérieur		Nous consulter
Résistance au jaunissement		Très bonne
Résistance aux produits domestiques		Très bonne
Durété Persoz	NFT 30016	> 200 sec.

Utilisation et applications

Préparation du produit (en volume)					Conditionnement
	AIRLESS	AIRMIX	MACHINE à RIDEAU	PNEUMATIQUES	
RIOMINE 1130	100	100	100	100	Bidon de 5L
RIOSOL C1 / P4	0	10	0	15	Bidon de 25L

Stockage / péremption	Agent d'extinction	Hygiène et sécurité
En emballage fermé, entre - 5 °C et + 30 °C : 2 ans	Mousse - Poudre - CO2	Se référer à la fiche de données de sécurité