

RIOCOAT AP500

**Finition acrylique polyuréthane réticulant à l'aide de polyisocyanates aliphatiques.
Non jaunissante et formulée spécialement pour obtenir une bonne adhérence en direct sur métaux et pré-laqués.**

Aspect : Brillant standard > 90 Gloss pour le AP500

Les 2 derniers n° donnent la brillance (ex: AP520 correspond à 20Gloss)

Couleur	Domaines d'utilisation	Qualités dominantes
Toutes teintes RAL et spécifiques A la demande Brillance au choix	- Peinture monocouche pour extérieur à adhérence directe - Carrosserie industrielle, industrie générale, bardage - Résiste aux U.V, aux acides, aux huiles, aux hydrocarbures, aux agents chimiques	- Séchage et durcissement rapides - Non jaunissant - Non farinant - Exc ellente adhérence - Brillance standard : 90 Gloss AP500
Supports d'utilisation		
- Aluminium (correctement décapé) - Galvanisé (à chaud et à froid) - Electrozincé - Inox (dégraissé ou décapé) - Pré-laqué - PVC : Nous consulter		

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance	NFT 30014	80 secondes
Masse volumique	NFT 30020	de 1 à 1,5 suivant les teintes et brillant
Finesse de broyage	EN 21524	>8,5

Caractéristiques de séchage	
Hors poussière	15 minutes
Manipulable	1 heure
Dur	24 heures
Hydrométrie	≤ 80%

Caractéristiques du film sec		
Adhérence (peigne de 1mm)	NFT 30038	sur acier / acier galvanisé : classe 0
Dureté Persoz	NFT 30016	> 180 sec
Emboutissage	NFT 30019	sur acier : 10 mn

Utilisation et applications

Préparation du produit

RIOCOAT AP500	100
RIODUR KN20	20
RIOSOL PX	0

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO2

Règle électrostatique

Stockage / péremption

En emballage fermé de -5°C
à + 30°C
2 ans - 6 mois pour le durcisseur

Conditionnement

Bidon de 5Kg
Bidon de 25Kg

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité

Classification

AFNOR : NFT 36005
Famille : I
Classe : 6a
Transport : Classe 3.3
N° ONU : 1263
Code IMDG : 3149

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.