

RIOCRYL SP100

Laque acrylique polyuréthane haut de gamme à 2 composants à haut extrait sec pour tous systèmes de grande longévité.

**Les 2 derniers n° donnent la brillance (ex: SP120 correspond à 20 gloss)
Le chiffre "4" en fin de code correspond à un aspect texturé (ex : SP134)**

Couleur	Domaines d'utilisation	Qualités dominantes
- Toute couleur à la demande - Tout aspect à la demande - Brillant standard : > 90 gloss	- Chaudronnerie mécano. - soudure et tôlerie industrielle de précision (armement et ferroviaire) - Machinisme agricole et engins TP - Carrosserie industrielle (utilitaire et PL)	- Séchage et durcissement à cœur rapides - Non jaunissant, non farinante - Très grande stabilité du brillant dans le temps - Résiste aux huiles minérales, au fuel et aux carburants - Résiste aux engrais chimiques, aux solvants, aux acides - Décontaminable - Utilisable sur support difficile - Réglé électrostatique
Supports d'utilisation		
- Métal sain préalablement apprêté avec un de nos primaires mono ou bi-composant solvant et hydro - Cataphorèse - Peut être également utilisé en direct sur acier correctement dégraissé		

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)	NF EN ISO 2431	40-60 sec
Masse volumique	NF EN ISO 2811-1	de 1 à 1,3 suivant les teintes
Extrait sec massique	NF EN ISO 3251	60 à 75 suivant les teintes
Résistivité PAE		15 - 50 Mohm

Caractéristiques de séchage air ambiant	
Hors poussière	30 minutes
Manipulable	1h30
Dur	12 heures

Caractéristiques du film sec		
Adhérence (peigne de 1mm)	NF EN ISO 2409	C 0
Dureté PERSOZ	NF EN ISO 1522	≥ 150

Utilisation et applications

Préparation du produit à 20° (volume)				Conditionnement
	AIRLESS	AIRMIX	PNEUMATIQUE	
RIOCRYL SP100	100	100	100	Fût OT de 200Kg
RIODUR KN10	25	25	25	Bidon de 25Kg
RIOSOL PX	5	10	15	Bidon de 5Kg

RIOCRYL SP100	100	100	100
RIODUR KN20/KN22	33	33	33
RIOSOL PX	0	5	10

Potlife : 4h

Stockage / péremption	Agent d'extinction	Hygiène et sécurité
En emballage fermé de -5°C à + 30°C: 2 ans 6 mois pour le durcisseur	Mousse - Poudre - CO2	Se référer à la fiche de données de sécurité