

RIOPRIM P400

Primaire polyuréthane anticorrosion bi-composant à séchage et dureté très rapides.

Couleur

- ▲ Blanc réf 9000
- ▲ Gris réf 7103
- ▲ Chamois réf 0003

Supports d'utilisation

- ▲ Métaux ferreux et non ferreux (électrozingué, métallisation, galva, aluminium)
- ▲ Fonds parfaitement propres exempts de rouille, de calamine, de graisse, d'agents de démoulage

Domaines d'utilisation

- ▲ Toute industrie exigeant des performances de tenue et de résistance très élevées
- ▲ Chaudronnerie et tôlerie industrielles
- ▲ Machine outil
- ▲ Matériels agri et TP
- ▲ Carrosserie industrielle

Qualités dominantes

- ▲ Adhérence directe sur métaux ferreux et non ferreux
- ▲ Très grand confort d'application
- ▲ Assure un excellent garnissage et lissage du support garantissant une finition brillante et tendue
- ▲ Excellente protection anticorrosion
- ▲ Très bon primaire d'attente

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit

Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)	NF EN ISO 2431	75 sec. ± 5
Masse volumique	NF EN ISO 2811-1	1,40 ± 0,03
Extrait sec	NF EN ISO 3251	69%

Caractéristiques de séchage (à 20° pour une consommation normale de 150g/m², hygrométrie <80%)

Hors poussière	15 minutes
Sec apparent	<30 minutes
Recouvrable	30 minutes
Dur	2 heures

Caractéristiques du film sec

Adhérence (peigne de 1mm)	NF EN ISO 2409	RiO
Dureté PERSOZ	NF EN ISO 1522	180 sec.
Emboutissage	NF EN ISO 1520	7mm
Brouillard salin	NF EN ISO 9227	600 heures avec finition RIOCRYL

Utilisation et applications

Préparation du produit (en volume)

	AIRLESS	AIRMIX	PNEUMATIQUE
RIOPRIM P400	100	100	100
RIODUR KN20/21/22	15	15	15
ou KN10	10	10	10
RIOSOL PX / SN	5	5	10

Conditionnement

Fût de 200Kg
Bidon de 30Kg
Bidon de 7Kg

Stockage / péremption

En emballage fermé de -5°C à + 30°C : 12 mois
6 mois pour le durcisseur

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO₂

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité