

RIOPRIM V1D

Primaire réactif à base de résine butyral polyvinyle type shop primaire servant de primaire d'adhérence et de primaire d'attente

Couleur	Domaines d'utilisation	Qualités dominantes
▲ Gris clair	▲ Primaire d'accrochage pour métaux ferreux et non ferreux ▲ Sous couche d'accrochage pour tout système anticorrosion ▲ Peut être utilisé au trempé ou par pulvérisation	▲ Accrochage sur métaux ferreux ▲ Excellente adhérence sur métaux non ferreux tel galvanisé ou aluminium ▲ Recouvrable par alkyde, polyuréthane ou époxy ▲ Recouvrable par du caoutchouc chloré ou isomérisé ▲ Applicable au pistolet électrostatique (essai préalable) ▲ Primaire soudable ▲ Séchage rapide ▲ Bon pouvoir anticorrosion ▲ Tenue à la température : 240° en continu (sinon nous consulter)
Supports d'utilisation		
▲ Métaux ferreux ou non ferreux parfaitement dégraissés, décalaminés et dérouillés		

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)	NFT 30014	75 sec. ± 2
Masse volumique	NFT 30020	1,13
Extrait sec	NFT 30084 Méthode A	37%
Finesse de broyage	En 21524	> 8

Caractéristiques de séchage	
Hors poussière	5 minutes
Sec	
Manipulable	30 minutes
Recouvrable	5-10 minutes
Hygrométrie	< 80%
Les valeurs données ci-dessus le sont à 20° pour une consommation normale de 100 à 120g/m2.	

Caractéristiques du film sec		
Adhérence (peigne de 1mm)	NFT 30038	RiO
Dureté PERSOZ	NFT 30016	> 150 sec.
Emboutissage	NFT 30019	10mm
Brouillard salin	Aspect mat	avec RIOCRL PN1 (10µ + 50µ) : 500 heures

Utilisation et applications

Préparation du produit à 20°

	AIRLESS	AIRMIX	BROSSE	PNEUMATIQUES
RIOPRIM V1D	100	100		100
RIOSOL V	10	20		30
RIOSOL VR	10	20		30

Conditionnement

Bidon de 25Kg

Stockage / péremption

En emballage fermé de -5°C à + 30°C
6 mois

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO2

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité